

Tabela nr 1.

# Huta Bankowa Sp. z o.o.

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr: 001/CPR/2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (pręty okrągłe/kątowniki równoramienne/kształtowniki łebkowe ze stali S235JR wg EN 10025-2): **1.0038**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**w konstrukcjach metalowych lub w konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych.**

Producent: **Huta Bankowa Sp. z o.o.**  
ul. Sobieskiego 24  
41-600 Dąbrowa Górnicza  
<http://www.hutabankowa.pl/deklaracje.php>

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 2+**

Norma zharmonizowana: **EN 10025-1:2004**

Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., nr jednostki notyfikowanej 1436 przeprowadził inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr **1436-CPR-0009**

Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z Tabelą nr 1.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialności producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Anna Gwóźdź-Kotnis

Kierownik Działu Rozwoju i Planowania Produkcji

KIEROWNIK DZIAŁU  
Rozwoju i Planowania Produkcji

*Anna Gwóźdź-Kotnis*

Dąbrowa Górnicza, dn. 2018-12-07

Zasadnicze charakterystyki				Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Tolerancje wymiarów i kształtu	Pręty okrągłe		EN 10060		EN 10025-1:2004		
	Kątowniki równoramienne		EN 10056-2				
	Kształtowniki łebkowe		EN 10067				
Granica plastyczności	Grubość nominalna [mm]		Wartość [MPa]				
	>	≤	min				
		16	235				
	16	40	225				
	80	100	215				
	100	150	195				
	150	200	185				
	200	250	175				
Wytrzymałość na rozciąganie	Grubość nominalna [mm]		Wartość [MPa]				
	>	≤	min	max			
	=3	100	360	510			
	100	150	350	500			
	150	250	340	490			
Wydłużenie	Grubość nominalna [mm]		Wartość [%]				
	>	≤	min				
	=3	40	26				
	63	100	24				
	100	150	22				
	150	250	21				
Praca łamania (KV)	Grubość nominalna [mm]		Wartość [J]				
	>	≤	min				
		150	27 w temp. +20°C				
	150	250	27 w temp. +20°C				
Spawalność	Grubość nominalna [mm]		CEV [%]				
	>	≤	max				
		30	0,35				
	40	150	0,38				
	150	250	0,40				
Skład chemiczny	Maksymalne zawartości pierwiastków [%]						
	C	Si	Mn	P	S	N	Cu
	0,20	-	1,40	0,040	0,040	0,012	0,55